

No: GMBC2018-013



18 20 04 15 1003

检验报告

TEST REPORT

样品名称: 中密度纤维板

委检单位: 永福县龙腾木业有限公司

检验类别: 型式检验



广西壮族自治区木材产品质量监督检验站
The Guangxi Zhuang Autonomous Region Wood
Products Quality Supervision and Inspection Station



广西壮族自治区木材产品质量监督检验站

检 验 报 告

编号: GMBC2018-013

检验类别: 型式检验

委托单位	名称	永福县龙腾木业有限公司	样品名称	中密度纤维板
	地址	永福县苏桥福龙工业区	型号/规格/等级	2440mm×1220mm×18mm/优等品/E ₁ 级
	邮政编码	_____	商标	幸福树
受检单位	_____	生产日期	2018-06-09	
任务来源	_____	抽样日期	2018-07-10	
生产单位	永福县龙腾木业有限公司	到样日期	2018-07-16	
抽样地点	永福县苏桥福龙工业区该公司成品库	验收日期	2018-07-17	
抽样方式	简单随机	抽样基数	70张	
抽样单位	广西壮族自治区木材产品质量监督检验站	抽样数量	尺寸偏差、外观质量: 13张 理化性能: 4张	
抽样者	林家纯、冯沁雄	样品数量	16块	
送样者	_____	原编号	_____	
检验项目	全项	检验日期	2018-07-23~2018-08-22	
样品验收状况	塑料薄膜包装, 封条完好, 800mm×800mm×18mm×8块, 600mm×600mm×18mm×8块, 满足检验要求。			
检验依据	GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》			
检验结论	<p>本次抽检样品按GB/T 11718-2009标准判定: 合格; 甲醛释放量按GB 18580-2017标准判定: 合格(E₁级)。</p> <p style="text-align: right;">(盖章) 签发日期: 2018-09-04</p>			
备注	<p>1、委托单位对样品及其相关信息的真实性负责;</p> <p>2、检验结论按标准要求判定;</p> <p>3、干燥状态下使用的家具型中密度纤维板;</p> <p>4、外观质量、尺寸偏差为现场检验项目。</p>			


批准:



审核:



编制:



广西壮族自治区木材产品质量监督检验站

检 验 报 告

编号: GMBC2018-013

序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定	
1	外观质量	分层、鼓泡或炭化	——	不允许	无	合格
		局部松软	mm ²	不允许	无	
		板边缺损	mm	不允许	无	
		油污斑点或异物	mm ²	不允许	无	
		压痕	——	不允许	无	
2	尺寸偏差	长度偏差	mm	±2.0	0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	合格
		宽度偏差	mm	±2.0	0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0	合格
		厚度偏差	mm	±0.30	0.07 0.08 0.10 0.10 0.08 0.12 0.09 0.08 0.11 0.12 0.10 0.10 0.12	合格
		各测量点的厚与平均值最大偏差	mm	±0.15	+0.08 +0.04 +0.05 +0.03 -0.07 (+0.07, -0.07) +0.06 +0.03 -0.03 -0.10 +0.05 -0.05 -0.05 +0.05 +0.07 -0.05	合格
		垂直度	mm/m	<2.0	0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0 0.5 1.0 0.5	合格

材产品

★
专用

广西壮族自治区木材产品质量监督检验站

检 验 报 告

编号: GMBC2018-013

序号	检测项目		单位	技术要求	检测结果				单项判定
3	含水率	单张样 板检测值	%	3.0~13.0	5.9	5.9	6.0	5.9	合格
		合格率	%	≥95	100				
4	密度	单张样 板检测值	g/cm ³	0.65~0.80 (允许偏差±10%)	0.80	0.80	0.79	0.79	合格
		合格率	%	≥95	100				
5	板内密 度偏差	单张样 板检测值	%	±10.0	+1.3 -1.3	-1.3	+1.3	+1.3	合格
		合格率	%	≥95	100				
6	吸水厚度膨胀率		%	≤12.0	7.8				合格
7	内结合强度		MPa	≥0.45	0.77				合格
8	表面结合强度		MPa	≥0.90	1.17				合格
9	静曲强度		MPa	≥24.0	35.2				合格
10	弹性模量		MPa	≥2300	3360				合格
11	甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法)		mg/m ³	E ₁ ≤0.124	0.110	0.113	0.116	0.119	合格

质量章

简介

广西壮族自治区木材产品质量监督检验站于1988年经自治区林业厅和自治区质量技术监督局批准成立，经广西壮族自治区质量技术监督局资质认证、授权，是法定的第三方公正地位的广西省级木材产品质量监督检验专业机构，出具的产品检验报告具有法律效力。2011年9月经自治区林业厅批准并入广西壮族自治区林业科学研究院。与国家林业局林产品质量检验检测中心（南宁）、广西林产品质量检验检测中心形成统一机构整体，隶属广西林业科学研究院。其职能是承担政府各部门、广大客户和社会各界对木材及木材加工产品质量检验检测。

认证授权检验范围：国内外各类木材及木制品质量检验、木材树种名称鉴定、红木鉴定；家具产品、木门产品、木制工艺品和各类人造板、木地板产品质量检验以及企业质量管理、技术培训、技术咨询，标准制修订等。

本站现有职工30多人，其中博士1人，硕士9人，高级职称9人，中级职称9人，实验室总面积约2000平方米，检验仪器设备200多台/套，拥有广西木材产品检验检测权威专家队伍，检测仪器设备先进齐全，技术力量雄厚。可提供公正、科学、准确、满意的产品质量监督检验结果报告。